TEXTUM

Artikelpass | Product profile
gemäß | acc.to DIN EN 14465:2006

Name | item
Unique

| Prüfung<br>investigation | Prüfvorschrift<br>test method | Einheit<br>unit | Ergebnisse<br>result | | Kategorie<br>category |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktstärke<br>thickness | | + \| - 2 % | 6,48 mm | | |
| Breite<br>width | | + \| - 2 % | 138 cm | | |
| Gewicht (m)<br>weight (m) | | + \| - 5 % | 914 g/m² | | |
| Grundgewebe<br>composition base fabric | | | 92 % PES, 6 % CO, 2 % CV | | |
| Nutzschicht<br>composition surface | | | 100% PU | | |
| Zugfestigkeit<br>tensile strength | EN \| ISO 13934-1 | N | Kette \| warp<br>1044 | Schuß \| weft<br>1076 | A / C |
| Weiterreißfestigkeit<br>tear growth resistance | EN \| ISO 13937-1 | N | Kette \| warp<br>2152 | Schuß \| weft<br>203,2 | A / B |
| Nahtschiebewiderstand<br>resistance to seam slippage | EN \| ISO 13936-2 | mm | Kette \| warp<br>2,3 | Schuß \| weft<br>2 | A / A |
| Scheuerbeständigkeit<br>abrasion test | DIN EN \| ISO 12947-1<br>DIN EN \| ISO 12947-2 | Touren<br>revs. | Fadenbruch \| yarn break<br>100000 | | A |
| Lichtechtheit<br>fastness to light | EN \| ISO 105-B02<br>Verfahren 2 \| method 2 | Note<br>grade | 5 | | A |
| Reibechtheit<br>fastness to rubbing | EN \| ISO 105-X1 | Note<br>grade | trocken \| dry<br>4 to 5 | nass \| wet<br>3 to 4 | A / A |
| Dauerknickverhalten<br>continual creasing (original) | Balley-Test 30.000 Zyklen<br>Balley-Test 30.000 Cycles | längs<br>lengthwise<br>quer<br>crosswise<br>diagonal | OK | | |
| Dauerknickverhalten<br>continual creasing (original)<br>nach Hydrosealterung<br>14d 70^C / 95-98% rel. LF | Balley-Test 15.000 Zyklen<br>Balley-Test 15.000 Cycles | längs<br>lengthwise<br>quer<br>crosswise<br>diagonal | | | |
| Zigarettentest<br>ignition source smouldering cigarette | BS 5852<br>ohne Wässern \| no soaking | | bestanden / passed<br>ja / yes | | |
| Fleckschutzausrüstung<br>soil-release finish | | | on demand | | |

*Angaben ohne Gewähr | information without guarantee*

TEXTUM

Artikelpass | Product profile
gemäß | acc.to DIN EN 14465:2006

Name | item
Unique

EU-Chemieverordnung
EU chemicals directive
**REACH**

Empfohlene Pflegeetiketten
recommended care labeling

Waschen
wahsing | Chloren
chlorination | Trocknen
drying | Bügeln
ironing | Chem. Reinigung
dry cleaning

**DE**

**Warentypische Eigenschaften**
Aufhellungen, Abriebstellen und optisches Altern (Nachdunkeln/Patina) sind produkttypisch. Besonders hellere Bezugstoffe neigen dazu, schneller Jeansabrieb o.ä. anzunehmen. Langes Aufliegen von anderen Stoffen ohne Farbechtheit, kann ebenfalls zum Abfärben führen. Das Obermaterial ist kratzempfindlich. Besonders kräftige Farben neigen bei starkem UV-Einfall zum Aufhellen. Produktionsbedingt kann es Abweichungen (Farb- und Oberflächenbeschaffenheit) zwischen den Produktchargen geben.

**Gebrauch & Pflege**
Auch bei sehr guter Pflege bleibt es nicht aus, das sich das Oberflächenmaterial durch Lichteinfall, Abrieb und Beanspruchung in einem gewissen Maße in der Farbe verändert. Um möglichst lange Freude an Ihrem neuen Produkt zu haben, sollten Sie einige Hinweise beachten. Setzen Sie Ihr neues Produkt nicht über einen längeren Zeitraum direkter Sonneneinstrahlung aus. Vermeiden Sie, wenn möglich, auch direkten Kontakt zu einem Heizkörper. Achten Sie darauf, nicht mit sehr rauhen Oberflächen (Kleidung) dem Bezugstoff zu beanspruchen.

**Reinigung**
Vermeiden Sie die Benutzung von scharfen Reinigungsmitteln und testen Sie alle Reinigungsmittel vorher an einer verdeckten Stelle auf Wirkung und eventuelle Farbveränderung. Ein sauberes, feuchtes Baumwolltuch ist für die meisten Flecken am besten geeignet. Vermeiden Sie starkes Reiben und versuchen Sie Flecken in erster Linie durch Abtupfen/Aufnahme zu beseitigen.
Für jegliche Schäden, die durch falsche Pflege, ungeeignete Reinigungsmittel oder den unsachgemäßen Gebrauch entstehen, kann keine Gewährleistung gegeben werden.

**EN**

**Typical product characteristics**
Fading, abrasion marks and visual ageing (darkening/patina) are typical of the product. Particularly brighter upholstery fabrics tend to take on abrasion from jeans and similar items more easily. Extended contact with other fabrics that are not colour-fast may also cause discolouring. The upper material is easily scratched. Strong colours in particular tend to fade when exposed to strong UV light. Variations (in colour and finishes) may occur for production-related reasons between batches.

**Use and care**
Exposure to light, abrasion and wear may still cause a certain amount of discolouration in surface materials even if they are treated with great care. Here are a few tips that will help you enjoy your new product for as long as possible. Do not expose your new product to direct sunlight over extended periods of time. Also prevent direct contact with heaters if possible. Make sure that you do not rub the upholstery fabric with very rough surfaces (clothing).

**Cleaning**
It is sufficient to use a cotton cloth to remove dirt because synthetic leather is easier to clean and doesn't require any regular special treatment. The cotton cloth should be slightly moist (soap suds with distilled water). Avoid using correspondingly labelled leather or synthetic leather cloths. It is also not necessary to use special care products or cleaners. No warranty will be assumed for any damage caused by incorrect handling, unsuitable cleaners and improper use.